
PRODUKTINFO

# Geotekstil-koprena PP AG 150 LORENCIC



UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 150 g/m², nazivna debelina 1,60 mm (2 kPa) (toleranca +/- 20 %), prepustna vrednost 0,115 m/s (toleranca -0,034), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 10,0 kN/m - toleranca -1, pretržna raztegljivost: 60 % vzdolžno, 80 % prečno - toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1650 N - toleranca -150.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| ZPPAGHT150150 | Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m² 1x50 m/rola UV stabilizirana bela | ROL |
| ZPPAGHT150250 | Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m² 2x50 m/rola UV stabilizirana bela | ROL |
| ZPPAGHT1502100 | Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela | ROL |
| ZPPAGHT1504100 | Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela | ROL |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**