PRODUKTINFO

Opažne plošče 12,5 kg/m²

Plošče so izdelane iz treh medsebojno zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke: zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami - Kvaliteta ploskovnega lepljenja AW 100 (DIN 68705) - Konstrukcija: 6,3 mm, zunanja plast, 14,0 mm srednja plast (8,3 mm pri ploščah 21 mm) - Plošče so zaščitene z melaminsko smolo, izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom) - Robovi plošč so zaščiteni z akrilnim vodoodbojnim premazom.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z46060003104	Opažna plošča 27x500x1000mm= 0,50m²/kos, 12,5kg/m², P40	ST
Z46060003105	Opažna plošča 27x500x1500mm= 0,75m²/kos, 12,5kg/m², P40	ST
Z46060003106	Opažna plošča 27x500x2000mm= 1,00m²/kos, 12,5kg/m², P40	ST
Z46060003107	Opažna plošča 27x500x2500mm= 1,25m²/kos, 12,5kg/m², P40	ST
Z46060003101	Opažna plošča 27x500x3000mm= 1,50m²/kos, 12,5kg/m², P40	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at