


UV-lepilni mrežni trak moder



Visokokakovostni trak iz tkanine LDPE, prevlečen z visokokakovostnim lepilom iz naravnega kavčuka. Dobra oprijemljivost na različnih površinah, odlična začetna lepljivost, predvsem pri nizkih temperaturah. Dobre lastnosti odvijanja traku. Močan neraztezni nosilni material, ki omogoča trganje traku z roko. Primerno za gladke, neporozne površine. Uporabnost do 4 tedne v zaprtih prostorih, lahko do 2 tedna na prostem in na večini površin ne pušča ostankov (pri povprečni sončni svetlobi). Poskusno lepljenje vzorca je nujno potrebno. - brez plastifikatorja, dobre lastnosti odvijanja, - tkanina: 70 zank, približno 320 my, - lepilna trdnost jeklo: 9,0 N / 25 mm, -

trdnost trganja: 125 N / 25 mm, - raztezek: 12%, - temperatura uporabe: -5 ° do + 35 ° C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z45495	UV-mrežast-lepilni trak moder 25mm x 25m P60	ROL
Z45496	UV-mrežast-lepilni trak moder 30mm x 25m P60	ROL
Z44897	UV-mrežast-lepilni trak moder 38mm x 25m P30	ROL
Z45499	UV-mrežast-lepilni trak moder 50mm x 25m P30	ROL

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at