

Geotekstil-koprena PP AG 120

LORENCIC



UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 120 g/m², nazivna debelina 1,40 mm (2 kPa) (toleranca +/- 20 %), prepustna vrednost 0,118 m/s (toleranca -0,035), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 7,5 kN/m - toleranca -0,70, pretržna raztegljivost: 60 % vzdolžno, 85 % prečno - toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1300 N - toleranca -130.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZPPAGHT1202100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT1204100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at