

Polipropilen-vlakna Eurofiber REF 512



Tehnični podatki: premer vlaken: 19,8my, dolžina vlaken: 12mm, število vlaken/kg: ca. 300Mio., dolžina vlaken/kg: ca. 3600km, vlažnost vlaken: ca. 0,4%, trdnost vlaken - konsistenca: 3,1cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z370010	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/vreča 20vreč/kart 18karton/paleta	SAC
Z370010600	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 600g/vreča 33vreč/kart 18karton/paleta	SAC
Z370020	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 18mm, 900g/vreča 16vreč/kart 18karton/paleta	SAC
Z370015	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 18mm, 150g/vr. 50vr/kart 30kart/pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at